



WOOD MAX TRANSPARANT POWER

EXTREEM STERKE, TRANSPARANTE, WATERBESTENDIGE, VULLENDE SMP
HOUTCONSTRUCTIELIJM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Extreem sterke, transparante, watervast, PU-vrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymeer.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het watervast (D4), transparant (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Toepasbaar voor niet-dragende houtconstructies d.m.v. diverse houtverbindingen, zoals pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals geveltimmerwerk en sandwichpanelen. Zeer geschikt voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout). Ideaal voor zowel verticale als horizontale toepassingen.


D4: Binnenruimten, waar regelmatig gedurende langere perioden langslowend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is.

Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Transparant
- Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
- Waterdicht (D4)
- Oplosmiddelvrij en di-isocyanaatvrij
- Goed vullend vermogen (tot 2 mm)
- Blijvend flexibel
- Overschilderbaar
- Weerbestendig
- UV-bestendig
- Tixotroop

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten	
	KOMO: Lijmen voor niet-dragende toepassingen. Certificaat 32394 op basis van BRL 2339 (EN 204: D4 klasse, EN 14257 (Watt '91)).
Normeringen	
EN 204 D4	EN 204: D4

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van omgeving, lijm en te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C. Het houtvochtigheidsgehalte bij voorkeur tussen de 10% en 18% (max. 25%).

Eisen oppervlakken: Oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Vette houtsoorten ontvetten met Griffon Reiniger. Niet poreuze materialen opruwen.

Gereedschap: Kitpistool, lijmkam, kwast of roller.

VERWERKING

Verbruik: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (spuitmond opening 3mm = ±15 meter - spuitmond opening 5 mm = ±8 meter).

Gebruiksaanwijzing:

De lijm gelijkmatig, rechtstreeks uit koker, één- of tweezijdig (afhankelijk van toepassing) aanbrengen m.b.v. kitpistool. Eventueel verder verdelen m.b.v. lijmkam, kwast of roller. Zorg voor voldoende laagdikte. Verbinding binnen 30 minuten monteren en minimaal 3 uur fixeren. Persen of klemmen is niet noodzakelijk. Indien er geperst of geklemd wordt, hanteer een beperkte druk om te voorkomen dat te veel lijm uit de verbinding wordt geperst.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Griffon Reiniger. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



WOOD MAX TRANSPARANT POWER

EXTREEM STERKE, TRANSPARANTE, WATERBESTENDIGE, VULLENDE SMP
HOUTCONSTRUCTIELIJM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	SMP-polymeer
Chemicaliën- bestendigheid:	Goed
Kleur:	Doorschijnend
Doorhardingssnelheid:	1.6 mm/24h
Dichtheid ca.:	1,132 g/cm ³
Elasticiteit:	Beperkt
Vullend vermogen:	Goed
Eindsterkte:	1100 N/cm ²
Eindsterkte na:	24 uur
Hardheid (Shore A):	90
Aanvangshechting:	100 N/cm ²
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Overschilderbaarheid:	Zeer goed
Afschuifsterkte:	1100 N/cm ²
Huidvormingstijd:	45 minutes
Vastestofgehalte ca.:	100 %
UV-bestendigheid:	Goed
Viscositeit:	Tixotroop
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Houtlijm classificatie:	D4

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.