



# MONTAGEKIT® DIRECT GRIP TAPE

## DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE MET EEN EXTREEM HOGE AANVANGSHECHTING.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Dubbelzijdige montagetape met een extreem hoge aanvangshechting, voor binnen en buiten toepassingen. Bevestigen zonder spijkers of schroeven. Weefsel versterkt. Makkelijk scheurbaar.

### TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, naamplaatjes, huisnummers, rookmelders, ophanghaakjes, elektriciteitsdozen en accessoires. Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim op zowel gladde als ruwe ondergronden.

### EIGENSCHAPPEN

- Extreem hoge aanvangshechting: 120 kg/rol
- Zeer hoge eindsterkte
- Weefsel versterkt
- Makkelijk scheurbaar
- Op gladde en ruwe ondergronden
- Eenvoudig verwerkbaar
- Universeel toepasbaar
- Temperatuurbestendig -10 tot +75°C
- Vochtbestendig
- Transparant

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. +15°C tot +35°C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

**Eisen oppervlakken:** Beide delen moeten stevig, droog, schoon en stof- en vetvrij zijn.

### VERWERKING

**Verbruik:** gladde ondergrond: 1,5 cm per kg, ruwe ondergrond: 8 cm per kg

### Gebruiksaanwijzing:

1. Breng voldoende tape aan op het voorwerp (afhankelijk van de ondergrond: 1,3 cm per 1 kg op gladde ondergronden, 2 cm per 250 gr op ruwe ondergronden). 2. Verwijder de beschermingsfolie. Plaats het voorwerp direct op de juiste plaats en druk het minimaal 10 seconden stevig aan. De aanvangshechting is afhankelijk van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

**Vlekken/resten:** Taperesten verwijderen met terpentijn.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	Polyester stof
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliënbestendigheid:	Beperkt
Kleur:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Extreem hoog
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	SS 55 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	80 N/25 mm
Dikte (mm):	0.81 mm
UV-bestendigheid:	Goed

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.