



PROTECT RENEW

ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Επαναφέρει το αρχικό χρώμα αποχρωματισμένων / ξεθωριασμένων επικαλυμμένων μετάλλων και πλαστικών (PVC/ABS/PE) και βελτιώνει το χρώμα της μη επεξεργασμένης φυσικής πέτρας. Η επεξεργασμένη επιφάνεια γίνεται αδιάβροχη & βροχοαπωθητική.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για αποχρωματισμένο / παλαιωμένο επικαλυμμένο μέταλλο & πλαστικό (PVC/ABS/PE) μη επεξεργασμένη φυσική πέτρα.

Δεν είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση του αρχικού χρώματος πλαστικών λευκού χρώματος και βαφής αυτοκινήτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επαναφέρει το αρχικό χρώμα των πλαστικών κουφωμάτων, των μεταλλικών γκαραζόπορτων και των περβαζιών καθώς και των περβαζιών από φυσική πέτρα.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προσωπική ασφάλεια: Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστασία των ματιών.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Mask windows and glass to prevent staining on the glass. Also, do not touch the glass with used gloves.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: 500 ml επαρκούν για περίπου 10 m²

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε την επιφάνεια από ρύπους, λίπη και υγρασία. Εφαρμόστε την επίστρωση με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι σε ομοιόμορφη, λεπτή στρώση. Υψηλή στιλπνότητα στις φυσικές πέτρες μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας πρόσθετης στρώσης αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση. Για ματ φινιρίσμα, εφαρμόστε 1 στρώση και σκουπίστε την επεξεργασμένη επιφάνεια με ένα καθαρό πανί μετά από 1 ώρα. Σε περίπτωση φυσικής πέτρας με πολύ τραχιά επιφάνεια, συνιστάται η εφαρμογή με πινέλο (χρώματος). Το προϊόν σκληραίνει εντός 24 ωρών.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε απευθείας το χυμένο υλικό με τη βοήθεια ενός πανιού χωρίς χνούδι.

Συμβουλή: Συνιστάται η δοκιμή σε μια μικρή δοκιμαστική περιοχή σε μη ορατό σημείο για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται η επιθυμητή εμφάνιση.

Σημεία προσοχής: Χρήση σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Σιλάνες
Χρώμα:	Διάφανο
Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/ ξήρανση:	Διάφανο
Πυκνότητα Περίπου:	1,03 g/cm ³
Αραιωμένος:	Μην αραιώνετε.
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	24 ώρες
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	5 °C
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	35 °C
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	90 °C
Ικανότητα βαφής:	Όχι
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό
Ιξώδες:	Υγρό
Αντοχή στο νερό:	Πολυ Καλό

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε τη φιάλη ερμητικά κλειστή και όρθια σε σταθερό, ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος. Διάρκεια ζωής:

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



PROTECT RENEW

ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΪΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΪΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τουλάχιστον 24 μήνες. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.