



# WAND&KLAAR® BEHANGLIJM GLASWEEFSEL

## KANT EN KLARE LIJM VOOR GLASVEZEL-, GLASWEEFSEL-, EN GLASVLIESBEHANG



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant en klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van glasvezel- en glasweefselbehang op poreuze/zuigende ondergronden.

### TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het eenvoudig aanbrengen van glasvezel- en glasweefselbehang op poreuze/zuigende ondergronden zoals stucwerk, pleisterwerk, gipsplaten, steen, beton, cement en hout. De lijm is direct op de muur aan te brengen. Indien volgens de gebruiksaanwijzing aangebracht, is het behang later eenvoudig te verwijderen.

### EIGENSCHAPPEN

- Glasvezel kan later gemakkelijk verwijderd worden
- Kant-en-klare lijm
- Direct toepassen op de muur
- Overschilderbaar met latex, acryl, epoxy en polyurethaan verven
- Makkelijk aan te brengen
- 100% klontvrij
- Kan gekleurd worden
- Uitzonderlijke hechting

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

**Eisen oppervlakken:** Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

**Gereedschap:** Vachtroller, kortharige borstel of kwast. Werk met schoon gereedschap om schimmelvorming in de lijm te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

### VERWERKING

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup>/kg

#### Gebruiksaanwijzing:

Breng de lijm direct uit de emmer met een vachtroller, kortharige borstel of kwast gelijkmatig op de ondergrond aan, iets breder dan één baanbreedte van het behang. Direct hierna het behang op de nog natte lijmlaag aanbrengen en vlak en gelijkmatig met een kunststof spatel of borstel aandrukken. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden. Binnen 10 – 20 minuten is het behang nog corrigeerbaar. Na droging (ca. 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en omgevingsomstandigheden) is het behang in de gewenste kleur te overschilderen met muurverf. Gebruik hiervoor bij voorkeur glasweefselbehang met een dichte structuur zodat de muurverf niet in de muur kan trekken. Behanglijm inkleuren: Behanglijm Glasweefsel is handmatig in te kleuren met een tube universeel kleurpigment of kleurpasta. Behang verwijderen: Het behang is later gemakkelijk te verwijderen indien er glasweefselbehang met een dichte structuur gebruikt is op een stevige ondergrond. Steek met een plamuurmes een hoekje van het glasweefselbehang los en trek de baan voorzichtig naar beneden los.

**Vlekken/resten:** Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

**Tips:** Gebruik Behanglijm Vliesbehang voor het aanbrengen van vliesbehang, non-woven behang, easybehang en snelbehang. Gebruik Behanglijm Vinyl/Papier voor het aanbrengen van alle soorten behang met een papieren of textielrug, zoals (schuim)vinylbehang, simplex, duplex, rauhfaserbehang, zware wandbekleding en fotobehang.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



# WAND&KLAAR® BEHANGLIJM GLASWEEFSEL

## KANT EN KLARE LIJM VOOR GLASVEZEL-, GLASWEEFSEL-, EN GLASVLIESBEHANG

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Gemodificeerd zetmeel
Kleur:	Wit (Transparant)
Dichtheid ca.:	1.05 g/cm <sup>3</sup>
Verdunnen:	Niet verdunnen (tenzij pasta voor voorbehandeling wordt gebruikt: in dit geval verdunnen met water volgens de aanwijzingen).
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	24 uur
Vochtbestendigheid:	Goed
Open tijd ca.:	20 minuten
Overschilderbaarheid:	Met latex, acryl, epoxy en polyurethaan verven. Let op: de pasta moet volledig droog zijn voor het schilderen.
pH-waarde ca.:	10
Viscositeit:	Dunvloeibaar
Viscositeit ca.:	22 mPa·s

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Behangplaksel fysiologisch veilig.

### OPSLAGCONDITIES

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.